

ICS 39.060

CCS Y 88

团 体 标 准

T/SZS 4052—2023

心箭效应钻石

Hearts & arrows pattern diamond

2023-06-26 发布

2023-06-27 实施

深圳市深圳标准促进会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 要求	3
5 测试方法	4
6 标识	4
7 包装、运输和贮存	4
附录 A（资料性） 心箭效应钻石示意图	5

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由深圳市宝联珠宝标准与信息技术促进中心提出。

本文件由深圳市深圳标准促进会归口。

本文件起草单位：深圳市完美爱钻石有限公司、深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司、深圳宝福珠宝有限公司、周大生珠宝股份有限公司、深圳先示珠宝首饰工业设计研究院有限公司、东莞市金龙珠宝首饰有限公司、深圳市宝联珠宝标准与信息技术促进中心、贵金属及珠宝玉石饰品企业标准联盟。

本文件主要起草人：林畅伟、张锋、徐兴阳、林景祥、罗雪莹、高婷。

心箭效应钻石

1 范围

本文件规定了心箭效应钻石的术语和定义、要求、测试方法、标识、及包装、运输和贮存。
本文件适用于珠宝行业生产及销售的圆钻型心箭效应钻石。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16552—2017 珠宝玉石 名称
 GB/T 16553—2017 珠宝玉石 鉴定
 GB/T 16554—2017 钻石分级
 GB/T 31912 饰品 标识
 DZ/T 0414—2022 钻石八心八箭效应 测试与分级
 DB44/94 珠宝饰品标识规定

3 术语和定义

GB/T 16552—2017、GB/T 16553—2017、GB/T 16554—2017、DZ/T 0414—2022界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

心箭效应 hearts & arrows pattern

在特定光学影像设备条件下，垂直于钻石台面沿中心轴方向观察时呈现的光学图像，从亭部方向可见心形图案，从台面方向可见放射状的箭形图案。

注：箭形图案与心形图案数量相同，可有八个或十个对称的心形和箭形图案，具体见附录 A。

[来源：改写DZ/T 0414—2022，定义3.1，有修改]

3.2

八心八箭效应 eight hearts & arrows pattern

呈现八个心形图案和八个箭形图案的心箭效应。

[来源：DZ/T 0414—2022，定义3.2]

3.3

十心十箭效应 ten hearts & arrows pattern

呈现十个心形图案和十个箭形图案的心箭效应。

3.4

十角星形 decagonal star

十心十箭效应中，台面中心区呈现出十角星的图案，见图 1。




图 1 十角星形示意图

3.5

下V位 V-shapes

圆钻型钻石呈现心箭效应时，从亭部方向观察，亭部中心区的心形与中心点（底尖）之间呈现出八个或者十个“V”形的图案，见图 2。

[来源：改写 DZ/T 0414-2022，定义 3.4，有修改]




图 2 下V位示意图

3.6

光性能 light performance

指光线通过各个刻面进入抛光打磨好的钻石内部后，产生一系列反射、折射及衍射后所呈现出的光学反应。钻石的光性能主要包括亮度、火彩和闪烁度三个方面。

3.7

亮度 brilliance

钻石散发出的白光亮度，是钻石内外反射的综合效应。

3.8

火彩 fire

光线射入钻石内部发生色散，被分解成不同波长光谱色，根据不同刻面角度作折射或全反射（全内反射），呈现出光谱色闪烁的现象。

4 要求

4.1 基本要求

4.1.1 颜色

颜色级别应符合GB/T 16554, 4.1要求的“D”至“L”级别。

4.1.2 净度

净度级别应符合GB/T 16554, 5.1要求的“FL”至“SI₂”级别。

4.1.3 切工

4.1.3.1 比率级别

比率级别应符合GB/T 16554, 6.2.1要求的“极好(Excellent, 简写为 EX)”或“很好(Very Good, 简写为 VG)”级别。

4.1.3.2 修饰度级别

修饰度级别应符合GB/T 16554, 6.3.1要求的“极好(Excellent, 简写为 EX)”或“很好(Very Good, 简写为 VG)”级别。

4.1.3.3 切工级别

切工级别应符合GB/T 16554, 6.4.1要求的“极好(Excellent, 简写为 EX)”或“很好(Very Good, 简写为 VG)”级别。

4.1.3.4 对称性级别

对称性级别应符合GB/T 16554, 6.3.2.2要求的“极好(Excellent, 简写为 EX)”或“很好(Very Good, 简写为 VG)”级别。

4.1.4 钻石质量

质量单位、质量的称量等应符合GB/T 16554, 7的规定。

心箭效应要求

心箭效应要求应符合DZ/T 0414, 4.1要求的“极完美”或“完美”级别。

4.3 光性能要求

4.3.1 亮度

心箭效应钻石的亮度应 ≥ 30 。

4.3.2 火彩

心箭效应钻石的火彩应 ≥ 18 。

5 测试方法

5.1 测试方法

5.1.1 心箭效应钻石的测试与分级按照DZ/T 0414，第五章的规定进行检测。

5.1.2 心箭效应钻石的颜色分级、净度分级、切工分级、钻石质量按照GB/T 16554的规定进行分级及检测。

5.2 环境设施

分级及检测应在无阳光直射的室内环境中进行，环境色调应为白色或灰色。操作时采用专用的比色灯，以比色板或比色纸为背景。所用仪器应满足各测量项目的精度要求。

5.3 人员要求

技术人员应受过专业技能培训，掌握正确的操作方法，正确掌握仪器测量和10倍放大镜目测的方法和技巧。应由2~3名技术人员独立完成同一样品的分级及检测（包括颜色、净度、抛光、对称性等分级检测），并取得统一结果。

6 标识

标识应符合GB/T 31912、DB44/94的规定。

7 包装、运输和贮存

7.1 包装

钻石镶嵌饰品应使用软质材料包装（或按合同要求执行），防止互相磨损。

7.2 运输

钻石镶嵌饰品运输中应小心轻放，防止重压，碰撞，受潮和腐蚀。

7.3 储存

钻石镶嵌饰品应存放在干燥，无腐蚀物（液、气）的环境中。

附录 A
(资料性)
心箭效应钻石示意图

A.1 钻石八心八箭效应示意图见图 A.1。




图 A.1 钻石八心八箭效应示意图

A.2 钻石十心十箭效应示意图见图 A.2。



图A.2 钻石十心十箭效应示意图

